

MOTIP 2K Blanke Lak

Ord.-no.: 04132

Technisch informatieblad



MOTIP 2K Blanke Lak is een bestendige, sneldrogende blanke lak, verkrijgbaar in hoogglans kwaliteit. De blanke lak biedt optimale bescherming voor hoogwaardige oppervlakken. De verharder voor de MOTIP 2-component is geïntegreerd in een cartridge in het blik. Zodra de verharder in het blik wordt geactiveerd, moet de Blanke Lak binnen 24 uur worden gebruikt. Toepasbaar op oppervlakken zoals hout, overspuitbaar plastic, metaal, staal, roestvrij staal, aluminium, messing, koper en zelfs chroom.

Kwaliteit en kenmerken

- 2K Blanke Lak is een hoogglanzende beschermende lak van professionele kwaliteit.
- Uv-bestendig en niet vervagend.
- Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden.
- Krasvrij en schokbestendig.
- Spuit niet over synthetische harsverf.
- Zeer efficiënt.

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: 2K Acrylhars
- Kleurnaam: geen kleur
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad: hoogglans, >85 GU
- Rendement: 200 ML – 0.35 - 0.5 m²
- Stofdroog : 30 min
- Touch dry: 8 h
- Uitgehard: 24 h
- Ondergronden: hout, overschilderbare kunststoffen, metaal, staal, roestvrij staal, aluminium, messing, koper, chroom.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 200 ML

Gebruiksaanwijzing

- Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
- Voorafgaand aan de behandeling: Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Om de verharder met het onderdeel A te mengen plaatst u het blik ondersteboven op een vlakke ondergrond.
- Verwijder de beschermdop van de onderkant van het blik.
- Haal de metalen ring uit de beschermdop en draai deze in de pen.
- Trek de pen aan de onderkant van de spuitbus blik zo ver mogelijk naar buiten.
- Bij het plamuren met een 2K-systeem is het essentieel om voor het plamuren eerst de juiste verharder met de lak te mengen.
- Behandeling: De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn. De beste verwerkingstemperatuur is 10 tot 25°C. Schud de spuitbus voor gebruik 2 minuten en spuit een monster. De afstand tot het te behandelen oppervlak dient ongeveer 20 tot 25 centimeter te zijn.
- Binnen 24 uur na activering gebruiken.
- Volledig droog na ongeveer 24 uur.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

